



## آمیزه قالب گیری ریماس H&P

آمیزه قالبگیری Rimas H&P برای ریخته گری طلای سفید و طلای زرد با وزن بالا و با استفاده از الگوی وکس مناسب می باشد.


✓ دارای تایید دانش بنیان و گواهینامه استاندارد COC و COP

### روش مخلوط کردن با آب:

دقیقه	اختلاط و خلا با دستگاه ۳۸:۱۰۰ (نسبت پودر به آب)
۰	وزن کردن آب و پودر
۰	افزودن پودر به آب
۴	اختلاط در خلا
۲	ریختن آمیزه
۲	نگهداشتن در خلا
۸	کل زمان کار

دقیقه	اختلاط به روش دستی ۴۰:۱۰۰ (نسبت پودر به آب)
۰	وزن کردن آب و پودر
۰	افزودن پودر به آب
۴	هم زدن با همزن
۱	خلا
۱	ریختن آمیزه
۲	نگهداشتن در خلا
۸	کل زمان کار

### روش حرارت دهی



آمیزه قالبگیری Rimas H&P آمیزه پایه گچی می باشد که امکان دستیابی به بهترین سطوح و کیفیت را در قالبگیری طلای سفید و زرد با وزن بالا فراهم می کند. این محصول با در نظر گرفتن شرایط حرارتی، مقاومت مکانیکی، گیرش و سایر نکات فنی برای رسیدن به کیفیت مطلوب تولید شده است. از این محصول می توان برای قالب گیری الگوهای سنتی از وکس استفاده نمود.

### مزیت ها:

- تولید شده از مواد با کیفیت بالا
- قابل استفاده برای الگوهای ساخته شده از وکس
- قابل استفاده برای طلای سفید و زرد با وزن بالا
- آمیزه با روانی و زمان گیرش مناسب
- ایجاد سطح صاف و مناسب
- شستشو و جداسدن راحت بعد از قالبگیری

توجه: بعد از ریختن آمیزه به مدت ۹۰-۱۲۰ دقیقه از حرکت و حرارت دادن سیلندر خودداری کنید.

نکته ایمنی: در هنگام استفاده از ماسک استفاده کنید.

### بسته بندی محصول:

- کیسه پلی پروپیلن ۲۲/۵ کیلوگرمی